

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin® GC080 (GC1 080)

EPOXIDOVÝ GELCOAT S VELMI DOBROU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ – MODRÝ / BÍLÝ / ZELENÝ

APLIKACE

- Výroba forem s velmi dobrou chemickou odolností
- Výroba keramických a sádrových forem
- Výroba forem RTM

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Dobrá chemická odolnost
- Jednoduchá aplikace
- Brousitelný a leštitelný
- Aplikovatelný na vlhkou sádku

POPIS

Základ	Dvousložkový epoxidový systém
Složka A	SikaBiresin® GC080 , epoxidová pryskyřice, plněná, modrá, bílá, zelená
Složka B	SikaBiresin® GC11 , amin, neplněná, jantarová
Složka B	SikaBiresin® GC14 , amin, neplněná, jantarová

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

		Resin (A)	Hardener (B)	Hardener (B)
Složky		SikaBiresin® GC080	SikaBiresin® GC11	SikaBiresin® GC14
Viskozita, 25 °C	mPa.s	~ 52,000	~ 1,400	~ 500
Hustota	g/cm ³	1.78	1.08	1.03
Mísící poměr A:B	v dílech na váhu	100	10	10
Mísící poměr A:B	v dílech na objem	100	16	17
Směs				
Barva		modrá / bílá / zelená		
Viskozita, 25 °C	mPa.s	~ 41,000		~ 22,000
Doba zpracování, 25 °C, 165 g	min	~ 12		~ 25
Doba do zgelovatění, 23 °C	min	~ 40		~ 60
Doba lepkavosti, 23 °C	min	~ 40 – 80		~ 60 – 150

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Přibl. hodnoty; hodnoty po dovytvrzení 24 h / 23°C + 16 h / 80°C

			SikaBiresin® GC11	SikaBiresin® GC14
Hustota, 23 °C	ISO 2781	g/cm ³	1.73	1.72
Shore tvrdost	ISO 868	-	D 91	D 90
E - Modul pružnosti	ISO 178	MPa	5,200	4,450
Pevnost v ohybu	ISO 178	MPa	74	82

TEPELNÉ A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Přibl. hodnoty; hodnoty po dovytvrzení 24 h / 23°C + 16 h / 80°C

			SikaBiresin® GC11	SikaBiresin® GC14
Teplota skelného přechodu	ISO 11359	°C		
- 48 h / 23 °C			53	61
- 16 h / 80 °C			100	104

BALENÍ

- | | |
|--|------------------------------|
| ■ Resin (A), SikaBiresin® GC080, blue | 12 x 0.5 kg / 5 kg |
| ■ Resin (A), SikaBiresin® GC080, white | 5 kg |
| ■ Resin (A), SikaBiresin® GC080, green | 12 x 0.5 kg |
| ■ Hardener (B), SikaBiresin® GC11 | 0.5 kg / 12 x 0.05 kg / 1 kg |
| ■ Hardener (B), SikaBiresin® GC14 | 0.5 kg / 12 x 0.05 kg |

ZPRACOVÁNÍ

- Teplota materiálu, zpracování a formy by měla být nejméně 18 – 25 ° C.
- Složka A musí být před použitím důkladně promíchána.
- Doporučenými separačními prostředky jsou Sika® Liquid Wax-815 nebo Sika® Pasty Wax-818. Další informace najdete v produktových listech separátorů.
- Při zpracování věnujte pozornost suchým podmínkám a suchým povrchům forem.
- Porézní povrchy musí být předtím dobře utěsněny.
- Obě složky musí být důkladně promíchány podle míchacího poměru špachtlí nebo pomalo-běžným míchacím zařízením.
- Naneste gelcoat v homogenní tloušťce na formu pomocí plochého štětce s krátkými vlasy. Doporučujeme nanést materiál rovnoměrným směrem, abyste získali homogenní, rovnoměrný a nepórzní povrch.
- Během doby zgelovatění doporučujeme nanést spojovací vrstvu nebo jinou zásyrovou vrstvu, aby se předešlo problémům s přilnavostí.
- Za účelem zlepšení odolnosti gelcoatu a finálního dílu proti teplotním vlivům, rozpouštědlům a expozici vody, doporučuje se post-curing finálního dílu. V tomto případě je vyžadován pozvolný nárůst a pozvolný pokles teploty.
- Další dodatečné vytvrzování odformovaného dílu může zlepšit konečné mechanické vlastnosti.
- V závislosti na tvaru a hmotnosti dílu se doporučuje při do-vytvrzování použít konformér.
- Pro čištění finálního dílu od zbytků separačního prostředku doporučujeme Sika® Reinigungsmittel-5. Před použitím jiných čisticích prostředků musí být otestována kompatibilita.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Životnost	<ul style="list-style-type: none">■ Resin (A), SikaBiresin® GC080 24 měsíců■ Hardener (B), SikaBiresin® GC11 24 měsíců■ Hardener (B), SikaBiresin® GC14 24 měsíců
Teplota skladování	<ul style="list-style-type: none">■ Resin (A), SikaBiresin® GC080 15 – 25 °C■ Hardener (B), SikaBiresin® GC11 15 – 25 °C■ Hardener (B), SikaBiresin® GC14 15 – 25 °C
Otevřená balení	<ul style="list-style-type: none">■ Nádoby musí být ihned po použití těsně uzavřeny, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.■ Zbylý materiál je třeba co nejdříve spotřebovat.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Rady ohledně konkrétních aplikací jsou k dispozici na vyžádání od Technického oddělení pokročilých pryskyřic Sika. Na vyžádání jsou k dispozici kopie následujících publikací: Bezpečnostní listy

ZÁKLAD ÚDAJŮ O PRODUKTU

Všechny technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních testů. Skutečné naměřené údaje se mohou lišit v důsledku okolností mimo naši kontrolu.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických produktů by si uživatelé měli přečíst v aktuálních bezpečnostních listech, které obsahují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje týkající se bezpečnosti.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika, jsou poskytovány v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky při správném skladování, manipulaci a aplikaci za normálních podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi jsou rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na místě takové, že z těchto informací nelze vyvodit žádnou záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu, z jakýchkoli písemných doporučení nebo z jakékoli jiné nabízené rady. Uživatel produktu musí otestovat jeho vhodnost pro zamýšlené použití a účel. Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých produktů. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích stran. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi aktuálními prodejními a dodacími podmínkami. Uživatelé musí vždy odkazovat na nejnovější vydání místního produktového listu pro dotyčný produkt, jehož kopie budou dodány na vyžádání.

Kontakty

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach - GERMANY
Phone: +49 7125 940 492
Fax: +49 7125 940 401
E-Mail: tooling@de.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.
ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Phone: +33 1 34 40 34 60
Fax: +33 1 34 21 97 87
E-Mail: advanced.resins@fr.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
C/Guardaagullés, 8 – P.I. Congost - 08520
Les Franqueses del Valles (Barcelona) - SPAIN
Phone: +34 93 225 16 20
Fax: +34 93 225 03 05
E-Mail: spain@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L.
Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) – ITALY
Phone: +39 02 96 70 23 36
Fax: +39 02 96 70 23 69
E-Mail: axson@axson.it
Website: www.sikaadvancedresins.it

AXSON UK LTD
Unit 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU - UNITED KINGDOM
Phone: +44 1638 660 062
Fax: +44 1638 665 078
E-Mail: sales.uk@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Tovarenska 49
953 01 Zlate Moravce - SLOVAKIA
Phone: +421 2 5727 29 33
Fax: +421 37 3000 087
E-Mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.com

SIKA ADVANCED RESINS US
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 - USA
Phone: +1 248 588 2270
Fax: +1 248 616 7452
E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.
1611 Hults Drive
Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA
Phone: +1 517 663 81 91
Fax: +1 517 663 05 23
E-Mail: advanced.resins@us.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramirez #20 Despacho 202 Col.
Tabacalera C.P. 06030 CDMX - MEXICO
Phone: +52 55 5264 49 22
E-Mail: marketing@axson.com.mx
Website: www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.
N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai - CHINA
Phone: +86 21 58 68 30 37
Fax: +86 21 58 68 26 01
E-Mail: marketing.china@axson.com
Website: www.sikaaxson.cn

Sika Ltd.
10 F, Shinagawa Intercity Tower B.
2-15-2 Konan, Minato-ku
Tokyo 108-6110 - JAPAN
Phone: +81 3 6433 2314
Fax: +81 3 6433 2102
E-Mail: advanced-resins@jp.sika.com
Website: www.jpn.sika.com

AXSON INDIA PVT. LTD.
Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road
Bhosale Nagar
Pune 411 020 - INDIA
Phone: +91 20 25560 710
Fax: +91 20 25560 712
E-Mail: info.india@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.in

ACR CZECH S.R.O.
Žatecká 1899/25
43400 Most - CZECH REPUBLIC
Phone: +420 476 704 212
E-Mail: info@axson.cz
Website: www.axson.cz



ACR Czech s.r.o - SIKA ADVANCED RESINS CZ
Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 476 704 212
E-mail : info@axson.cz
www.acrczech.cz

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU
SikaBiresin® GC080 (GC1 080)
Červen 2020, Verze 01
Sika Advanced Resins